



Pistolet lakierniczy LVMP 45194 z dyszą 2mm

45194-2.0



Dane produktu

Numer katalogowy	45194-2.0
EAN	8712418392920
Zakres zużycia powietrza (l/min)	310-350
Blister	Nie
Rozmiar połączenia (")	1/4
Ciśnienie robocze (bar)	2.5
Pojemność zbiornika (ml)	600
Dysza rozpylająca (mm)	2.0

Opis

Profesjonalny pistolet lakierniczy 45194

Pistolety 45194 są przeznaczone dla profesjonalistów i zwolenników technologii LVMP (Low Volume Medium Pressure). Jest to najnowsze rozwiązanie łączące zalety technologii HP i HVLP. Ograniczone ciśnienie i zużycie powietrza a zarazem precyzyjna i wydajna praca. Połączenie zalet wszystkich technologii w lakiernictwie pozwala używać tych pistoletów z największą ilością średnic dysz od 1,3 do 2,2 mm. Tak szeroki zakres dysz pozwala nakładać zarówno lakiery wodne jak też gęste i lepkie powłoki strukturalne i bitumiczne.

Parametry techniczne

Model	Typ	Ciśnienie (bar)	Zużycie powietrza	Dostępne dysze
45102	HVLP	2,0 - 2,5	120 - 140 l/min	0,8 / 1,0 / 1,2 mm
45191	HP	3,5 - 4,0	180- 300 l/min	1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm
45103	HP	3,5 - 4,5	240 - 320 l/min	1,4 / 1,7 / 2,0 mm
45192	HVLP	2,0 - 3,0	340 - 400 l/min	1,2 / 1,3 / 1,4 mm
45194	LVMP	2,5 - 3,5	260 - 380 l/min	1,3 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm
45184	HP	3,5 - 5,0	300 - 380 l/min	2,5 / 3,0 mm

Poniższa tabela przedstawia tylko poglądowo dobór średnicy dyszy do nakładanego materiału. W zależności od producenta, typu materiału i jego składu a zarazem gęstości i lepkości może być zastosowana inna średnica dyszy. Wielu producentów farb i lakierów sugeruje zastosowanie odpowiedniej dyszy do konsystencji swoich produktów.

Powłoka	HP	HVLP	LVMP
lakier bezbarwny	1,3 - 1,4	1,3 - 1,4	1,2 - 1,4
lakier uniwersalny	1,3 - 1,4	1,3 - 1,4	1,3 - 1,4
lakiery wodne	1,7 - 2,5	1,7	1,8 - 2,2
baza	1,3 - 1,4	1,3 - 1,4	1,2 - 1,4
podkład	1,4 - 2,0	1,3 - 1,4	1,2 - 1,8
wypełniacz	1,7 - 2,0	1,4	1,4 - 1,8
impregnaty wodne	1,3 - 1,7	1,2 - 1,4	1,3 - 1,4

bejca	1,3 - 1,4	1,0 - 1,3	1,2 - 1,4
lakierobejca	1,4 - 1,7	1,7	1,8 - 2,0
szpachla natryskowa	2,5 - 3,0 -		2,0 - 2,2
lakier strukturalny	2,5 - 3,0 -		2,0 - 2,2
powłoki konserwujące	2,5 - 3,0 -		2,0 - 2,2
grunt	1,7 - 2,0	1,4 - 1,7	1,8 - 2,2

